



Produktdatenblatt



Fließmittel

Premment 680 X

Charakteristik

Premment 680 X ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit idealerweise keiner, bis sehr geringer verflüssigender und außerordentlich guter konsistenzhaltender Wirkung.

Konformität / Zulassung

Premment 680 X entspricht EN 934-1 und-2 Tab 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]: 1,05 - 1,09
pH-Wert: 3,5 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung


Premment 680 X vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet


Premment 680 X wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton und Fertigteilherstellung bei hohen Frischbetontemperaturen und längeren Verarbeitungszeiten eingesetzt.

Wirkung


Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14, A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0, Fax +43 (0) 2622 71826 - 30, office@bt3.at, www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt, BIC RLNWAT33, IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x, UID ATU 71975703

